BODY FILLER

RESANADOR BASE POLIESTER DE DOS COMPONENTES

Descripción de producto

Resanador de alta calidad base poliéster de dos componentes para uso automotriz e industrial de excelente adherencia y flexibilidad con alto contenido de sólidos. Formulado para corregir las imperfecciones y abolladuras de superficies metálica, madera y fibra de vidrio. De secado rápido y fácil de aplicación.

PRESENTACION:

Galón 3 L
Litro 900 ml.



Substrato recomendado

Lamina negra, madera y fibra de vidrio

Preparación del substrato

Las superficies para reparar deben de estar libre de cera, grasa o pintura vieja en mal estado por lo que hay que lijar hasta abrir poro en la lámina. Después limpiar con aire comprimido para eliminar todo el polvo. Si la lamina presenta oxido tratar la superficie con desoxidante según las instrucciones. Proceder a aplicar el body filler.

rhventasautomotive@gmail.com

BODY FILLER

RESANADOR BASE POLIESTER DE DOS COMPONENTES

Tiempo de secado y lijado

LISTO PARA LIJAR 20 MINUTOS

LISTO PARA REPINTAR MINIMO 45 MINUTOS DESPUES DE LIJAR.

Características físicas

SOLIDOS POR PESO: 82 %

DENSIDAD: 1.13 KG

Instrucciones generales

MEZCLAR PERFECTAMENTE EL CONTENIDO DEL ENVASE HASTA ELIMINAR CUALQUIER ASENTAMIENTO QUE TUVIERA EL PRODUCTO. EN UN RECIPIENTE PLANO Y LIMPIO VACIAR LA CANTIDAD NECESARIA DE **BODY FILLER RH coatings.** AGREGAR UN 2% DE CATALIZADOR PARA BODY FILLER, MEZCLAR PERFECTAMENTE LAS DOS PARTES CON ESPATULA DE LAMINA O PLASTICO HASTA LOGRAR UN COLOR HOMOGENEO, APLICAR RAPIDAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE POR RELLENAR TENIENDO CUIDADO DE PRESIONAR FUERTEMENTE PARA LOGRA QUE PENETRE EN LA POROSIDAD DE LA LAMINA Y TENER UNA BUENA ADHERENCIA.

ESTA MEZCLA TIENE UN TIEMPO DE VIDA DE 3 MINUTOS.

ESPERAR MINIMO 20 MINUTOS DESPUES DE APLICADO EL RESANADOR PARA EMPEZAR A **LIJAR CON LIJA GRANO 80 ,150 Y 220 EN SECO**.

REPETIR EL PROCESO HASTA DESVANECER LAS IMPERFECCIONES DEL SUBSTRATO.

DESPUES DE 45 MINUTOS ESTA LISTO PARA RECIBIR FONDO DE RELLENO 2K, 1 K O PRIMER UNIVERSAL.

rhventasautomotive@gmail.com

BODY FILLER

RESANADOR BASE POLIESTER DE DOS COMPONENTES



Relación de mezcla

98% / 2%

BODY FILLER 100 G

CATALIZADOR PARA BODY FILLER 2 G



Seguridad y manejo

UTILIZAR SIEMPRE CON EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD



Almacenamiento

ALMACENAR EN LUGAR FRESCO Y SECO ALEJADO DE LOS RAYOS SOLARES, MANTENER EL RECIPIENTE PERFECTAMENTE TAPADO

rhventasautomotive@gmail.com