ESMALTE ALQUIDALICO

ANTICORROSIVO

Descripción de producto

ESMALTE ANTICORROSIVO BASE ALQUIDAL DE SECADO RÁPIDO CON BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y UN SECADO AL TACTO DE 4 HORAS. IDEAL PARA PROTEGER Y DECORAR SUPERFICIES METALICAS FERROSAS, MADERA, YESO, MATERIALES COMPUESTOS POR CEMENTO, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO. PARA USO TANTO EN EXTERIORES COMO EN INTERIORES. DE EXCELENTE ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD.

- **CUMPLE CON LA NORMA DE PEMEX RA-20**
- **LIBRE DE SECANTES DE PLOMO**

PRESENTACION:

200 L

19 L

4 L

1 L



rhventasautomotive@gmail.com

ESMALTE ALQUIDALICO

ANTICORROSIVO



Substrato recomendado

SUPERFICIES METALICAS FERROSAS, MADERA, MUROS, PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PANEL DE YESO NUEVAS O PARA REPINTAR.

***NO APLICAR SOBRE METALES NO FERROSOS NI SUPERFICIES PLASTICAS PARA EVITAR PROBLEMAS DE ADHERENCIA**



Preparación del substrato

APLICAR SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS, SECAS, LIBRE DE POLVO, ÓXIDO, GRASA, CERAS, PINTURAS EN MAL ESTADO Y CUALQUIER OTRA CONTAMINACION QUE EVITE UNA BUENA ADHERENCIA.

- **SUBSTRATOS NUEVOS, DE CEMENTO Y YESO.**
- DEJAR CURAR LA SUPERFICIE MINIMO 28 DÍAS ANTES DE APLICAR CUALQUIER CAPA.
- LIJAR LA SUPERFICE CON LIJA GRANO 180-240
- APLICAR 1 MANO DE PRIMARIO ESTRUCTURAL Y PROCEDER A APLICAR EL ESMALTE ALQUIDAL.
- **SUPERFICIES METALICAS Y MADERA**
- EN SUPERFICIES METALICAS TRATARLAS CON SOLVENTE DESOXIDANTE
- METAL Y MADERA, LIJAR CON GRANO 180-240 PARA GENERAR UNA MEJOR ADHERENCIA Y ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA.
- **SUPERFICIES PINTADAS ANTERIORMENTE**
- RETIRAR LA PINTURA VIEJA O EN MAL ESTADO CON CEPILLO DE ALAMBRE
- EN PINTURAS EN BUEN ESTADO LIJAR CON GRANO 180-240 HASTA MATIZAR

ESMALTE ALQUIDALICO

ANTICORROSIVO

Tiempo de secado

LIBRE AL POLVO:	1 HORA
LIBRE AL TACTO:	4 HORAS
2da MANO:	MINIMO 1 HORA NO EXCEDER 2 HORAS. **DESPUES DE 2 HORAS ESPERAR 24 HORAS PARA REPINTAR**

Características físicas

SOLIDOS POR PESO:	38 % A 45 %
DENSIDAD:	0.92 A 1.03 KG/L
BRILLO:	90 GU MINIMO A 60˚

Instrucciones generales

MEZCLAR PERFECTAMENTE EL CONTENIDO DEL ENVASE HASTA ELIMINAR CUALQUIER ASENTAMIENTO QUE TUVIERA EL PRODUCTO.

VACIAR EN UN RECIPIENTE LIMPIO LA CANTIDAD NECESARIA, DILUIR CON THINER AMERICANO DE EXCELENTE CALIDAD SEGÚN LA RECOMENDACIÓN, COLAR Y APLICAR

rhventasautomotive@gmail.com

ESMALTE ALQUIDALICO

ANTICORROSIVO

Relación de Mezcla

- APLICACIÓN CON BROCHA

  ESMALTE ALQUIDALICO **1 L**

  THINNER AMERICANO O AGUARRÁS **100 a 150 ML.**

- APLICACIÓN CON PISTOLA

  ESMALTE ALQUIDALICO **1 L**

  THINNER AMERICANO O AGUARRÁS **200 a 300 ML.**

Seguridad y manejo

UTILIZAR SIEMPRE CON EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD

Almacenamiento

ALMACENAR EN LUGAR FRESCO Y SECO ALEJADO DE LOS RAYOS SOLARES, MANTENER EL RECIPIENTE PERFECTAMENTE TAPADO

rhventasautomotive@gmail.com