Primer universal

Primer alquidál fenolado modificado automotriz

Descripción de producto

PRIMARIO ALQUIDAL FENOLADO, DE BUEN PODER DE EMPASTE, FACIL LIJADO Y **SECADO RAPÍDO.** TIENE EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE LAMINA DESNUDA O ACABADOS ANTERIORES. PARA USO EN **REPINTADO PROFESIONAL O SEMINDUSTRIAL.** ACEPTA ACABADOS TALES COMO ESMALTE ACRILICO, LACA ACRILICA, SISTEMA BASE COLOR, ESMALTE ALKIDAL Y DE SECADO RAPIDO. PUEDE SER USADO TANTO EN RESANES COMO EN PINTURAS GENERALES. TIENE EXCELENTE ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE GRACIASA SU MODIFICACIÓN CON FENOL.

***Para aplicaciones sobre lamina desnuda prepara la superficie con nuestro PRIMER DTM 2K**

Disponible en color gris claro, blanco, negro, rojo bermellón y verde seco

Presentación:

19 L

3.8 L

1 L



rhventasautomotive@gmail.com

Primer universal

Primer alquidál fenolado modificado automotriz

Relación de mezcla

100% A 200%

***1/1**

***1/2**

*PRIMER DE UNIVERSAL **1 L**

*THINER AMERICANO DE BUENA CALIDAD **1 L a 2 L**

Substrato recomendado

ACERO AL CARBON Y SUPERFICIES PINTADAS ANTERIOREMENTE EN BUENAS CONDICIONES

Preparación del substrato

*PARA APLICAR SOBRE PINTURA ORIGINAL O REPINTADAS ANTERIORMENTE, LIJAR HASTA MATIZAR LA SUPERFICIE, LAVAR CON AGUA Y JABON. LIMPIAR CON SOLVENTE DESENGRASANTE, APLICAR **EL PRIMER UNIVESAL** RH COATINGS.

*SOBRE **SUBSTRATOS METALICOS**, LIMPIAR CON AGUA Y JABON, SECAR PERFECTAMENTE, TRATAR LA SUPERFICIE CON SOLUCIÓN DESOXIDANTE, LIJAR PARA TENER MEJOR ADHERENCIA ESPECIALMENTE EN LOS BORDES. PROCEDER A APLICAR **EL PRIMER UNIVERSAL. ¡PARA TENER PROTECCION ANTICORROSIVA APLICAR ANTES 2 MANOS DE PRIMER DTM 2K ¡**

***ALUMINIO:** PARA GENERAR UNA MEJOR ADHERENCIA TRATAR LA SUPERFICIE CON DESOXIDANTE EN UNA DILUCION DE 10:1 CON AGUA, DEJAR TRABAJAR 5 MINUTOS, LAVAR CON AGUA PERFECTAMENTE, SECAR Y APLICAR **EL PRIMER DE UNIVERSAL**

rhventasautomotive@gmail.com

Primer universal

Primer alquidál fenolado modificado automotriz



Recomendación de aplicación

*__APLICAR MANOS DELGADAS PARA TENER UNA MEJOR FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA.__

Dar de dos a tres manos hasta lograr el empaste necesario



Tiempo de secado y lijado

SECADO AL POLVO:	5 a 10 MINUTOS
SECADO AL TACTO:	10 a 15 MINUTOS
DURO:	72 HORAS

LISTO PARA LIJAR:

EN HUMEDO GRANO 600	1 HORA
EN SECO GRANO 400	30 MINUTOS



Presión de aire

35 a 40 PSI



Tipo de Boquillas

1.8 mm.

rhventasautomotive@gmail.com

Primer universal

Primer alquidál fenolado modificado automotriz

Características físicas

SOLIDOS POR PESO:	45 %
DENSIDAD:	1.12 KG/L
ADHERENCIA:	100 % * **SOBRE ACERO AL CARBON**

*Norma ASTMD 3359/ISO 2409

SISTEMA COMPLETO (PRIMER UNIVERSAL+BASE COLOR + CLEAR)

Instrucciones generales

MEZCLAR PERFECTAMENTE EL CONTENIDO DEL ENVASE HASTA ELIMINAR CUALQUIER ASENTAMIENTO QUE TUVIERA EL PRODUCTO. MEZCLAR LOS COMPONENTES EN LA RELACION RECOMENDADA USANDO PALA DOSIFICADORA DE METAL O BASCULA. AGITAR LA MEZCLA PERFECTAMENTE. COLAR Y APLICAR.

Aplicación de resanador

PARA SUPERFICIES TRABAJADAS CON RESANADOR AUTOMOTRIZ, DEJAR CURAR MINIMO 1 HORA ANTES DE APLICAR EL PRIMER UNIVERSAL PARA EVITAR PROBLEMAS DE SANGRADO O APOLLAMIENTO. SI EL RESANADOR SE LIJO EN HUMEDO DEJAR SECAR MINIMO UNA HORA ANTES DE APLICAR EL PRIMER DE RELLENO PARA EVITAR QUE LA HUMEDAD QUEDE ATRAPADA.

rhventasautomotive@gmail.com

Primer universal

Primer alquidál fenolado modificado automotriz



Aplicación de plaste

Dejar secar mínimo 1 hora para después poder corregir pequeñas imperfecciones con plaste. Esperar el tiempo recomendado para el Plaste.

Lijar y aplicar como sello 1 capa de primer universal. Volver a detallar cuantas veces sea necesario repitiendo el mismo proceso.

***Dejar secar la última mano de primer universal mínimo 1 hora antes de aplicar base color**



Lijado

LIJAR EN SECO CON LIJA GRANO 400 O 600 DESPUES DE MINIMO 1:30 HORAS DE APLICADA LA ULTIMA MANO

LIJAR EN HUMEDO CON LIJA GRANO 600 DESPUES DE MINIMO 1 HORA DE APLICADA LA ULTIMA MANO



Seguridad y manejo

UTILIZAR SIEMPRE CON EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD



Almacenamiento

ALMACENAR EN LUGAR FRESCO Y SECO ALEJADO DE LOS RAYOS SOLARES, MANTENER EL RECIPIENTE PERFECTAMENTE TAPADO

rhventasautomotive@gmail.com