KIT KLAR 250

TRANSPARENTE DE POLIURETANO RTS

Descripción de producto

Transparente de poliuretano acrílico alifático de 2 componentes para uso automotriz, de buena resistencia a la intemperie.

El transparente de poliuretano KLAR 250 forma una película de buen brillo permanente con excelente nivelación, resistencia química, distinción de imagen (**DOI**) y resistencia al descuelgue en aplicación vertical.

Presentación:
KIT 750ml parte A + 250ML catalizador



rhventasautomotive@gmail.com

KIT KLAR 250

TRANSPARENTE DE POLIURETANO RTS

Relación de mezcla

3/1

- **KIT RH-KLAR 250 parte A 750 ml**
- Catalizador para **KLAR 250 parte-B. 250 ml.**
- Mezclar perfectamente, dar un tiempo de inducción de 15 minutos, colar y aplicar.
- USO DIRECTO SIN DILUIR

Substrato recomendado

Aplicar sobre sistema Base Color, Esmalte Acrílico Catalizado y Esmaltes de Poliuretano.
Cuenta con excelente adherencia sobre substratos ferrosos y no ferrosos.
Para recubrir sistemas base color aplicar después de 30 minutos de aplicada la última mano de color y máximo 3 horas para lograr una buena adherencia entre capas. Si se excediera del tiempo asentar con lija fina y aplicar otra mano de base color para generar nueva adherencia.

Recomendación de aplicación

- Aplicar dos manos húmedas.
- Dejar secar por 10 minutos antes de aplicar la segunda mano.
- Se puede aplicar un tercer mano opcional.
- **APLICAR MANOS HUMEDAS DESDE LA PRIMER CAPA.**
- **Pulir después de mínimo 6 HRS.**

rhventasautomotive@gmail.com

KIT KLAR 250

TRANSPARENTE DE POLIURETANO RTS



Tiempo de secado y lijado

Tiempo de secado:

- Libre al polvo 10 minutos.
- Libre al tacto 1 h
- **Listo para pulir 6**



Pot life

3 horas.



Presión de aire

30 a 40 psi



Tipo de boquilla

Boquilla 1.1 a.1.3 mm

rhventasautomotive@gmail.com

KIT KLAR 250

TRANSPARENTE DE POLIURETANO RTS

Características físicas

% Solidos: 25 % NVP* Mezcla

Brillo: 90 Unidades a 60 Grados

VOCs: 5.75 Lb/Gal US VOCs **MEZCLA 3/1**

Resistencia al solvente: *Resiste 200 frotes de acetona después de 7 días de aplicado

Adherencia: 100% sobre metales ferrosos y no ferrosos, presenta adherencia 100 % sobre sistemas base color * Norma ASTMD 3359/ISO 2409**. *Las pruebas de adherencia se elaboraron respetando los tiempos de secado de 30 minutos de secado para la última capa de Base Color antes de aplicar el Kit KLAR 250 y no excediendo las 3 horas después de la última mano.**

El KLAR 250 está formulado para aplicar manos húmedas y ofrece excelente resistencia al descuelgue en aplicación vertical lo que genera una apariencia de brillo húmedo y alta distinción de imagen.

***El KIT KLAR 250 tiene una durabilidad probada en campo de 2 años mínimo**

(*Todos los resultados de nuestras evaluaciones se llevaron a cabo usando nuestro paquete de catalizadores)

Instrucciones generales

Mezclar perfectamente el contenido del envase hasta eliminar cualquier asentamiento que tuviera el producto. Mezclar los componentes en la relación recomendada usando pala dosificadora de metal o bascula. Agitar la mezcla durante 1 minuto, dar tiempo de inducción de 15 minutos. Colar y aplicar.

rhventasautomotive@gmail.com

KIT KLAR 250

TRANSPARENTE DE POLIURETANO RTS



Seguridad y manejo

Utilizar siempre con el uso del equipo de seguridad.



Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de los rayos solares, mantener el recipiente perfectamente tapado.