Base Color

Base Color Acrílico Poliéster

Descripción de producto

Sistema Base Color de uso Profesional. Formulado para igualar las tendencias de armadora (OEM). De secado rápido, excelente nivelación y durabilidad, con un acomodo ideal de metales y pigmentos de efecto. Diseñado para ser recubierto por nuestros sistemas de **Clears Gama Profesional RH-410** y transparente **HS-CLEAR.** Complementado con 50 tintes y pigmentos de efecto. Pará aplicarse en reparaciones parciales o generales.

Presentación:
4 L

1 L



Relación de mezcla

1/1

En un recipiente limpio agregar:

- Base color **1 L**
- Reductor acrílico universal o BCP **1 L**
- **El sistema base color RH coatings se puede usar junto con nuestro catalizador universal para mejorar sus características en la siguiente relación:**

16/1 /16

- Base color **4 L**
- Catalizador universal **250 ml.**
- Reductor acrílico universal o BCP **4 L**

rhventasautomotive@gmail.com

Base Color

Base Color Acrílico Poliéster



Substrato recomendado

- No aplicar directamente sobre lamina desnuda.
- Aplicar siempre sobre nuestro **Fondo de Relleno 2 K** o **Fondo 1 K** respetando los tiempos de secado de cada producto para tener los mejores resultados del **sistema de repintado RH Coatings.**



Preparación del substrato

Para aplicar sobre pintura original o de refinish, lijar hasta matizar la superficie, lavar con agua y jabón. Limpiar con solvente desengrasante, aplicar **fondo de relleno 2K o primer de relleno 1K** RH Coatings siguiendo las instrucciones de aplicación. Continuar con el proceso de repintado.
Aluminio: para generar una mejor adherencia tratar la superficie con desoxidante en una dilución de 10:1 con agua, dejar trabajar 5 minutos, lavar con agua perfectamente, secar y aplicar nuestro **fondo de relleno 2K en una relación 4/1/3 como primer de adherencia**



Recomendación de aplicación

- Aplicar **dos o tres manos húmedas** hasta lograr cubrir al 100% el substrato.
- Dejar secar por **10 minutos** antes de aplicar la segunda mano.
- Dejar secar mínimo 30 minutos y máximo 3 horas antes de recubrir con nuestros sistemas de transparentes **GAMA PROFESIONAL KIT RH-410 alto desempeño y HS-CLEAR...**



Tiempo de secado y lijado

Tiempo de secado:

- Libre al polvo: 10 minutos.
- Libre al tacto: 10 minutos.
- Listo para recibir acabado: 30 minutos mínimo máximo 3 horas.

Tiempo de lijado:

- Lijar después de 30 minutos de aplicar la última mano.

rhventasautomotive@gmail.com

Base Color

Base Color Acrílico Poliéster



Presión de aire

- Presión 30 a 40 PSI.



Tipo de boquilla

- Boquilla 1.1 1.3 mm.



Características físicas

Adherencia: 100% aplicado sobre nuestro sistema de Primario Universal, Fondo de Relleno 2K y Primer 1K RHcoatings * Norma ASTMD 3359/ISO 2409. ***Las pruebas de adherencia se elaboraron respetando los tiempos de secado recomendados y después de 24 hrs, 72 hrs y 7 días de aplicado el acabado.**

- Sistema base color de excelente durabilidad y nivelación debido a su paquete de resinas acrílicas y pigmentos grado automotriz ideal para la igualación de las tendencias actuales de armadora.

(Todos los resultados de nuestras evaluaciones se llevaron a cabo usando nuestros sistemas completos)

- **Durabilidad probada mínimo 5 años utilizando el sistema completo RH coatings**

- Densidad: 0.90 a 1.20
- NVP: 22 % a 55%

rhventasautomotive@gmail.com

Base Color

Base Color Acrílico Poliéster



Instrucciones generales

- Mezclar perfectamente el contenido del envase hasta eliminar cualquier asentamiento que tuviera el producto.
- Vaciar en un recipiente limpio los componentes en la relación recomendada usando una pala dosificadora de metal o báscula.
- Colar y aplicar.



Lijado

Lijar con lija micro fina después de 30 min.



Seguridad y manejo

Utilizar siempre con el uso del equipo de seguridad.



Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de los rayos solares, mantener el recipiente perfectamente tapado.

rhventasautomotive@gmail.com