Esmalte Acrílico

Esmalte Acrílico Alto Brillo

Descripción de producto

Esmalte Acrílico de **alto brillo, nivelación y durabilidad** para terminados de **Gama Profesional** con excelente distinción de imagen **(D.O.I)**, resistencia a la gasolina, secado rápido, fácil pulido y aplicación con **excelente resistencia a la aplicación vertical**, catalizable. Para uso automotriz, industrial ligero y arquitectónico, Complementado con 30 tintas. Para aplicarse en reparaciones parciales o generales.

Presentación:

19 L

4 L



Relación de mezcla

8/1/4

En un recipiente limpio agregar:

- Esmalte acrílico RH coatings **4 L**
- Agregar **500 ml.** de Catalizador Universal RH.
- Mezclar perfectamente, dar un tiempo de inducción de 15 minutos.
- Agregar **2 L** de Reductor Acrílico Universal RH coatings

rhventasautomotive@gmail.com

Esmalte Acrílico

Esmalte Acrílico Alto Brillo



Substrato recomendado

Ideal para aplicar sobre superficies previamente preparadas con primario universal, fondo de relleno 2k o primer de relleno 1k **RH Coatings** respetando las instrucciones y tiempos de secado recomendados para cada sistema. No se recomienda su aplicación sobre lamina desnuda, aplicar siempre sobre el sistema de **Primers RH Coatings** recomendado.



Preparación del substrato

Para aplicar sobre pintura original o de repintado, lijar hasta matizar la superficie, lavar con agua y jabón. Limpiar con solvente desengrasante, aplicar el sistema de **Primers RH Coatings** recomendado. Sobre **substratos metálicos** limpiar con agua y jabón, secar perfectamente, tratar la superficie con desoxidante, lijar para tener mayor adherencia especialmente en los bordes. Proceder a aplicar el sistema de **Primers RH Coatings** recomendado, continuar con el proceso de repintado.

Aluminio: para generar una mejor adherencia tratar la superficie con desoxidante en una dilución de 10:1 con agua, dejar trabajar 5 minutos, lavar con agua perfectamente, secar y aplicar nuestro **fondo de relleno 2K en una relación 4/1/3 como primer de adherencia**



Recomendación de aplicación

- Aplicar dos manos húmedas.
- Dejar secar por 15 minutos antes de aplicar la segunda mano.
- Se puede aplicar un tercer mano opcional.
- Pulir después de 72 HRS.

- **PARA APLICAR UNA MANO OPCIONAL DE TRANSPARENTE HS-CLEAR O KIT RH-410 ALTO DESEMPEÑO, ESPERAR 2 HORAS DESPUES DE LA ULTIMA MANO DE ESMALTE ACRILICO.! SOLO APLICAR SOBRE ESMALTE ACRILICO CATALIZADO ¡**

rhventasautomotive@gmail.com

Esmalte Acrílico

Esmalte Acrílico Alto Brillo



Tiempo de secado y lijado

Tiempo de secado:

- Libre al polvo: 5 minutos.
- Libre al tacto: 45 minutos
- para pulir: 72 h
- Listo para encintar: 4 h
- Para aplicar transparente: 2 h



Pot life

8 horas



Presión de aire

30 a 40 psi



Tipo de boquilla

Boquilla 1.1 a.1.3 mm

rhventasautomotive@gmail.com

Esmalte Acrílico

Esmalte Acrílico Alto Brillo



Características físicas

% Solidos: 40% a 55% en forma de suministro

Brillo: 95 Unidades a 60 Grados

Adherencia: 100% aplicado sobre nuestro sistema de Primario Universal y Fondo de Relleno1K y 2K RH Coatings* Norma ASTMD 3359/ISO 2409. ***Las pruebas de adherencia se elaboraron respetando los tiempos de secado recomendados y después de 24 hr,72 hr y 7 días de aplicado el acabado.**

El Esmalte Acrílico alto Brillo Coatings esta formulado para aplicar manos húmedas y **ofrece excelente resistencia al descuelgue** en aplicación vertical lo que genera una apariencia de brillo húmedo y alta distinción de imagen **(DOI).**

(Todos los resultados de nuestras evaluaciones se llevaron a cabo usando nuestro paquete de catalizadores)



Instrucciones generales

- Mezclar perfectamente el contenido del envase hasta eliminar cualquier asentamiento que tuviera el producto.

- Mezclar los componentes en la relación recomendada usando una pala dosificadora de metal o báscula.

- Colar y aplicar.



Lijado

Se puede lijar para pulir después de 72 horas de aplicada la última mano.

rhventasautomotive@gmail.com

Esmalte Acrílico

Esmalte Acrílico Alto Brillo



Seguridad y manejo

Utilizar siempre con el uso el equipo de seguridad.



Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de los rayos solares, mantener el recipiente perfectamente tapado.