Primer de Relleno 1 K

Fondo de relleno acrílico de 1 componente

Descripción de producto

PRIMARIO 100% ACRILICO DE ALTO PODER DE RELLENO, FACIL LIJADO Y **SECADO RAPÍDO.** TIENE ADHERENCIA SOBRE LAMINA DESNUDA O ACABADOS ANTERIORES. PARA USO EN **REPINTADO PROFESIONAL O SEMINDUSTRIAL.** ACEPTA ACABADOS TALES COMO ESMALTE ACRILICO, LACA ACRILICA, SISTEMA BASE COLOR, Y ESMALTE DE POLIURETANO. PUEDE SER USADO TANTO EN RESANES COMO EN PINTURAS GENERALES. TIENE EXCELENTE ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE GRACIASA SUS RESINAS ACRILICAS.

RELLENA SUPERFICIES TRABAJADAS CON LIJA 150.

PRESENTACIÓN:

4 L

1 L



Relación de mezcla

100%

1/1

*PRIMER DE RELLENO **1 L**

*THINER AMERICANO DE BUENA CALIDAD **1 L**

rhventasautomotive@gmail.com

Primer de Relleno 1 K

Fondo de relleno acrílico de 1 componente



Substrato recomendado

LAMINA NEGRA, ALUMINIO Y PLASTICOS AUTOMOTRICES PREVIO TRATAMIENTO, PINTURA ORIGINAL Y DE REPINTADO EN BUENAS CONDICIONES.

*__OFRECE BUENA ADHERENCIA SOBRE LAMINA GALVANIZADA__



Preparación del substrato

*PARA APLICAR SOBRE PINTURA ORIGINAL O REPINTADAS ANTERIORMENTE, LIJAR HASTA MATIZAR LA SUPERFICIE, LAVAR CON AGUA Y JABON. LIMPIAR CON SOLVENTE DESENGRASANTE, APLICAR **EL PRIMER DE RELLENO 1 K** RH COATINGS.

*SOBRE **SUBSTRATOS METALICOS**, LIMPIAR CON AGUA Y JABON, SECAR PERFECTAMENTE, TRATAR LA SUPERFICIE CON SOLUCIÓN DESOXIDANTE, LIJAR PARA TENER MEJOR ADHERENCIA ESPECIALMENTE EN LOS BORDES. PROCEDER A APLICAR **EL PRIMER DE RELLENO 1 K**

***ALUMINIO:** PARA GENERAR UNA MEJOR ADHERENCIA TRATAR LA SUPERFICIE CON DESOXIDANTE EN UNA DILUCION DE 10:1 CON AGUA, DEJAR TRABAJAR 5 MINUTOS, LAVAR CON AGUA PERFECTAMENTE, SECAR Y APLICAR EL PRIMER DE RELLENO 1 K



Recomendación de aplicación

APLICAR DOS MANOS HUMEDAS DANDO UN TIEMPO DE OREO DE 15 MINUTOS ENTRE CADA MANO.

Primer de Relleno 1 K

Fondo de relleno acrílico de 1 componente

Tiempo de secado y lijado

SECADO AL POLVO:	5 a 10 MINUTOS
SECADO AL TACTO:	5 a 10MINUTOS
DURO:	72 HORAS

LISTO PARA LIJAR:

EN HUMEDO:	1 HORA
EN SECO:	1:30 HORA

Presión de aire

35 a 40 PSI

Tipo de Boquillas

1.8 mm.

Características físicas

SOLIDOS POR PESO:	50 %
DENSIDAD:	1.21 KG/L
ADHERENCIA:	100 %

*Norma ASTMD 3359/ISO 2409

SISTEMA COMPLETO (PRIMER DE RELLENO 1 K+BASE COLOR + CLEAR)

rhventasautomotive@gmail.com

Primer de Relleno 1 K

Fondo de relleno acrílico de 1 componente

Instrucciones generales

MEZCLAR PERFECTAMENTE EL CONTENIDO DEL ENVASE HASTA ELIMINAR CUALQUIER ASENTAMIENTO QUE TUVIERA EL PRODUCTO. MEZCLAR LOS COMPONENTES EN LA RELACION RECOMENDADA USANDO PALA DOSIFICADORA DE METAL O BASCULA. AGITAR LA MEZCLA PERFECTAMENTE. COLAR Y APLICAR.

Aplicación de resanador

PARA SUPERFICIES TRABAJADAS CON RESANADOR AUTOMOTRIZ, DEJAR CURAR AL 100% ANTES DE APLICAR EL PRIMER DE RELLENO 1 K PARA EVITAR PROBLEMAS DE SANGRADO O APOLLAMIENTO. SI EL RESANADOR SE LIJO EN HUMEDO DEJAR SECAR MINIMO UNA HORA ANTES DE APLICAR EL PRIMER DE RELLENO PARA EVITAR QUE LA HUMEDAD QUEDE ATRAPADA.

Lijado

LIJAR EN SECO CON LIJA GRANO 400 O 600 DESPUES DE MINIMO 1:30 HORAS DE APLICADA LA ULTIMA MANO

LIJAR EN HUMEDO CON LIJA GRANO 600 DESPUES DE MINIMO 1 HORA DE APLICADA LA ULTIMA MANO

Seguridad y manejo

UTILIZAR SIEMPRE CON EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD

rhventasautomotive@gmail.com

Primer de Relleno 1 K

Fondo de relleno acrílico de 1 componente

Almacenamiento

ALMACENAR EN LUGAR FRESCO Y SECO ALEJADO DE LOS RAYOS SOLARES, MANTENER EL RECIPIENTE PERFECTAMENTE TAPADO