KIT RH-410

TRANSPARENTE GAMA PROFESIONAL

Descripción de producto

Transparente de poliuretano acrílico alifático de 2 componentes para uso automotriz, de alta resistencia a la intemperie.

El transparente de poliuretano GAMA PROFESIONAL de alto desempeño KIT RH-410 forma una película de alto brillo permanente con excelente nivelación, resistencia química, distinción de imagen (**DOI**) y resistencia al descuelgue en aplicación vertical.

***Garantía reforzada con la adición de protectores UV.**

Presentación:
KIT Galón americano + catalizador



Relación de mezcla

4/1

- **KIT RH-410 parte A 1 L**
- Catalizador para **RH-410 parte-B. 250 ml.**
- Mezclar perfectamente, dar un tiempo de inducción de 15 minutos, colar y aplicar.
- Si fuera necesario, agregar máximo **10%** de Reductor acrílico universal

rhventasautomotive@gmail.com

KIT RH-410

TRANSPARENTE GAMA PROFESIONAL



Substrato recomendado

Aplicar sobre sistema Base Color, Esmalte Acrílico Catalizado y Esmaltes de Poliuretano.
Cuenta con excelente adherencia sobre substratos ferrosos y no ferrosos.
Para recubrir sistemas base color aplicar después de 30 minutos de aplicada la última mano de color y máximo 3 horas para lograr una buena adherencia entre capas. Si se excediera del tiempo asentar con lija fina y aplicar otra mano de base color para generar nueva adherencia.



Recomendación de aplicación

- Aplicar dos manos húmedas.
- Dejar secar por 15 minutos antes de aplicar la segunda mano.
- Se puede aplicar un tercer mano opcional.
- **APLICAR MANOS HUMEDAS DESDE LA PRIMER CAPA.**
- Pulir después de 24 HRS.



Tiempo de secado y lijado

Tiempo de secado:

CATALIZADOR RH-410 STD:

- Libre al polvo 10 minutos.
- Libre al tacto 2:30 h
- Listo para pulir 24 h

CATALIZADOR RH-410 EXPRESS:

- Libre al polvo 10 minutos.
- Libre al tacto 2 h
- Listo para pulir 6h

rhventasautomotive@gmail.com

KIT RH-410

TRANSPARENTE GAMA PROFESIONAL



Pot life

3 horas.



Presión de aire

30 a 40 psi



Tipo de boquilla

Boquilla 1.1 a.1.3 mm



Características físicas

% Solidos: 40 % NVP* Mezcla

Brillo: 95 Unidades a 60 Grados

VOCs: 4.65 Lb/Gal US VOCs **MEZCLA 4/1**

Resistencia al solvente: *Resiste 200 frotes de acetona después de 7 días de aplicado

Adherencia: 100% sobre metales ferrosos y no ferrosos, presenta adherencia 100 % sobre sistemas base color * Norma ASTMD 3359/ISO 2409**. *Las pruebas de adherencia se elaboraron respetando los tiempos de secado de 30 minutos de secado para la última capa de Base Color antes de aplicar el Clear RH-410 y no excediendo las 3 horas después de la última mano.**

El Clear **RH-410** está formulado para aplicar manos húmedas y ofrece excelente resistencia al descuelgue en aplicación vertical lo que genera una apariencia de brillo húmedo y alta distinción de imagen.

***El Clear RH-410 tiene una durabilidad probada en campo de 8 años mínimo**

(*Todos los resultados de nuestras evaluaciones se llevaron a cabo usando nuestro paquete de catalizadores)

rhventasautomotive@gmail.com

KIT RH-410

TRANSPARENTE GAMA PROFESIONAL



Instrucciones generales

Mezclar perfectamente el contenido del envase hasta eliminar cualquier asentamiento que tuviera el producto. Mezclar los componentes en la relación recomendada usando pala dosificadora de metal o bascula. Agitar la mezcla durante 1 minuto, dar tiempo de inducción de 15 minutos. Colar y aplicar.



Seguridad y manejo

Utilizar siempre con el uso del equipo de seguridad.



Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de los rayos solares, mantener el recipiente perfectamente tapado.

rhventasautomotive@gmail.com